

**Условия сортировки строганных, профилированных изделий из сибирской древесины - порода Лиственница. Пороки, допускаемые на 1,0 м длины изделия.**

**Класс «Экстра»**

Без видимых пороков (любого вида, размера) по лицевой части изделия.

**Класс «Прима»**

Не более 1-го булавочного сучка диаметром до 8 мм и 1 здорового сучка диаметром до 15 мм с трещинами усушки, не нарушающими целостность сучков;

До 2-х трещин или смоляных кармашков шириной и глубиной до 1 мм и длиной до 50 мм каждая;

**Класс «АВ»**

Здоровые, прочно сросшиеся сучки до 3 см;

Маленькие черные 5 мм- 4 шт., на изделие;

Сучки с черной каёмкой до 10 мм- 3 шт., на изделие;

Прочно сросшиеся здоровые сучки с одной стороны до половины- 2 шт. на 1 м длины;

Отдельные смоляные кармашки с поверхностью до 2,5 кв. см

**Класс «ВС»**

Пороки по классу «Прима», «АВ», кроме этого допускаются:

Здоровые сучки без ограничения их количества, размером до 1\5 ширины изделия, а также любые невыпадающие сучки диаметром до 25 мм не более двух на один погонный метр с трещинами усушки;

Мелкие до 5 мм несквозные отверстия от сучков;

До 4-х несквозных трещин до 3 мм шириной и не более 70 мм длиной каждая;

Смоляные кармашки до 5 мм шириной и не более 80 мм длиной каждый;

Механические повреждения диаметром до 5 мм;

**Класс «С»**

Пороки по классам «Прима», «Экстра», «АВ», «ВС», кроме этого допускаются:

Любые невыпадающие сучки без ограничения их количества и размеров;

До 2-х выпадающих сучков;

Несквозные трещины и сквозные трещины без ограничения, но сохраняющие целостность изделия;

Механические повреждения в виде вырывов и сколов до 10 мм шириной и не более 20 мм длиной каждое;

Непрострог по гребню не более 1\2 его высоты и глубиной не более 1 мм по шпунту;

Сердцевина без ограничения размеров;

Частичные грибные ядровые пятна, заболонные грибные и химические окраски, побурение и засмолок.

**Примечание: на внутренней поверхности, не лицевой, допускаются любые пороки без ограничения их размеров, кроме гнили.**