

Условия сортировки строганных, профилированных изделий из сибирской древесины - порода Лиственница. Пороки, допускаемые на 1,0 м длины изделия.

Класс «Экстра»

Без видимых пороков (любого вида, размера) по лицевой части изделия.

Класс «А»

Не более 1-го булавочного сучка диаметром до 8 мм и 1 здорового сучка диаметром до 15 мм с трещинами усушки, не нарушающими целостность сучков;

До 2-х трещин или смоляных кармашков шириной и глубиной до 1 мм и длиной до 50 мм каждая;

Класс «В»

Пороки по классу «А», кроме этого допускаются:

Здоровые сучки без ограничения их количества, размером до 1\5 ширины изделия, а также любые невыпадающие сучки диаметром до 25 мм не более двух на один погонный метр с трещинами усушки;

Смоляные кармашки до 5 мм шириной и не более 80 мм длиной каждый;

Механические повреждения диаметром до 5 мм;

Класс «С»

Пороки по классам «А», «В», кроме этого допускаются:

Любые невыпадающие сучки без ограничения их количества и размеров;

До 2-х выпадающих сучков;

Механические повреждения в виде вырывов и сколов до 10 мм шириной и не более 20 мм длиной каждое;

Непрострог по гребню не более 1\2 его высоты и глубиной не более 1 мм по шпунту;

Сердцевина без ограничения размеров.

Примечание: на внутренней поверхности, не лицевой, допускаются любые пороки без ограничения их размеров, кроме гнили.